

### Omschrijving

Te gebruiken met acrylaatlijmen en met anaërobe lijm.

Breng de lijm aan op één deel en de activator op het andere; assembleer de delen en wacht enkele minuten om bevestiging te bekomen.

### Fysische kenmerken

Samenstelling :	iminoaldehyde derivaat
Voorkomen :	bruin
Viscositeit (+25 °C - mPa s) :	10 -50
Soortelijk gewicht bij +20°C (g/ml) :	0,90
Vlampunt :	> +100°C
Werkzaam bestanddeel :	100
Houdbaarheid : 1 jaar bij +25°C in de originele ongeopende verpakking	
Activeringseffect op oppervlak :	2 uur
Uithardingstijd met lijm 33-00 :	1' - 3'
Uithardingstijd met lijm 3439 :	1' - 2'
Uithardingstijd met lijm 3459 :	1' - 2'

### Aanwijzingen voor gebruik

Reinig en ontvet de te lijmen oppervlakken met Loxeal Cleaner 10. Breng de Activator aan op het ene oppervlak en de Lijm op het andere. De delen samenvoegen en aandrukken tot hechting is bereikt. Verwijder het teveel aan product met een geschikt oplosmiddel. Voor openingen groter dan 0,5 mm, breng Loxeal Activator aan op beide oppervlakken. Wacht 24 uur om de delen onder spanning te plaatsen.

### Opslag

Wij raden aan het product op een koele en droge plaats te bewaren bij een temperatuur van maximaal +25°C. Om verontreinigingen te voorkomen, mag u verpakkingen niet hervullen met gebruikt product. Voor meer informatie over toepassingen, opslag en behandeling kunt u contact opnemen met de technische dienst van Loxeal

### Veiligheid en behandeling

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

### Nota

De hierin opgenomen gegevens, verkregen in de laboratoria van Loxeal, worden slechts ter informatie gegeven; indien bijzonderheden vereist zijn, gelieve contact op te nemen met de technische afdeling van Loxeal. Loxeal staat garant voor een kwaliteit van de geleverde producten volgens haar eigen specificaties. Loxeal kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten verkregen door anderen, welke methoden niet onder Loxeal controle staan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid voor het doel van de gebruiker van elk hierin genoemd product te bepalen. Loxeal wijst alle expliciete of impliciete garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel, voortkomend uit de verkoop of het gebruik van Loxeal producten. Loxeal wijst specifiek elke aansprakelijkheid af voor gevolgschade of incidentele schade van welke aard dan ook, inclusief gedeerde winst.

**Verkrijgbaar  
bij eerste  
bestelling**